

## CTV – Silikat kemi til packere eller kort strømper

Kort introduktion på dansk – version 11. juli 2018

### C-TV Silikat 2K Vinter – A (3.0%)

	Produkt temperatur 20 °C	Produkt temperatur 15 °C
Pot life	Ca. 9 min.	Ca. 11 min.
Working time / Geltid	Ca. 13 min.	Ca. 15 min.
Hærdetid - kold	Ca. 50 min.	Ca. 60 min.

### CTV Silikat 2K Sommer – A (1.0%)

	Produkt temperatur 20 °C	Produkt temperatur 15 °C
Pot life	Ca. 15 min.	Ca. 16 min.
Working time / Geltid	Ca. 25 min.	Ca. 27 min.
Hærdetid – kold	Ca. 60 min.	Ca. 70 min.

## Note

Det anbefales at anvende en produkttemperatur på kemi som ligger mellem 18 – 23 °C.

Ved en temperatur under 10 °C går den kemiske proces langsomt og under 5 °C går den helt i stå.

Alle tider er angivet i skygge og uden påvirkning af UV-lys eller strålevarme.